


# ANTIROUILLE SOCIPEC

Edition 2024

<b>Primaire Antirouille</b> Métaux ferreux	<b>ANTIROUILLE SOCIPEC</b>
<b>Primaire anticorrosion solvanté Brun-rouge, Gris, Noir</b>	



Intérieur Extérieur



Solvanté



Brosse



Pistolet

## PROPRIETES ET QUALITE

Primaire Anticorrosion riches en composés anticorrosion. Protège les métaux ferreux des agressions et bloque le processus de corrosion. Forte protection antirouille. Peut être recouvert par tous types de finition solvantée. Idéal pour charpentes métalliques, portails métalliques, grille....

- Haut pouvoir anticorrosion.
- très résistant.
- Séchage rapide.
- bel aspect satin.

## DESTINATION /SUPPORT

Intérieur - Extérieur. Support ferreux, acier, fer,... Destiné à bloquer le processus de corrosion des métaux ferreux protégeant ainsi contre l'enrouillement. Doit être recouvert d'une finition

## PREPARATION DU SUPPORT

Support neufs : dégraisser à l'aide d'un solvant fort ou en utilisant le diluant synthétique.  
 Supports anciens ou rouillés : brosser à l'aide une brosse métallique ou dans les cas les plus avancés grenailer jusqu'au degré DS2 (fer à blanc) le support afin d'éliminer les parties non adhérentes et la calamine. Ensuite dépoussiérer et dégraisser le support si besoin est.

Mise en oeuvre	Matériel d'application	Dilution / Nettoyage
En une ou deux couches sur supports préparés, en prenant soin de croiser régulièrement et de n'oublier aucune surface.	Brosse ou pistolet à pression d'air	Prêt à l'emploi. Dilution pistolet : 10 à 15 % de White spirit.

# ANTIROUILLE SOCIPEC

Edition 2024

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition :</b>	Résines alkydes composées anticorrosion
<b>Aspect :</b>	satins
<b>Présentation :</b>	Peinture liquide onctueuse
<b>Teintes :</b>	Brun-rouge et gris
<b>Densité :</b>	1.5
<b>Séchage à 20°C et 70% humidité relative :</b>	Séchage Hors poussière : 15 minutes Sec au toucher : 45 minutes. Recouvrable : 6 heures.
<b>Rendement :</b>	9 m <sup>2</sup> /kg. environ en fonction de l'épaisseur déposée.
<b>Conditionnement :</b>	1 kg, 5 Kg, 30 kg
<b>Étiquetage :</b>	Inflammable. Appliquer dans un environnement suffisamment ventilé, sinon porter un appareil respiratoire approprié.
<b>Transport par route :</b>	Inflammable

## CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an en emballage d'origine non entamé.  
Stocker entre 5 et 25 °C à l'abri du soleil.

Les informations données par cette fiche technique sont des données indicatives sur les propriétés de notre produit et reflètent les connaissances actuelles et les essais réalisés objectivement selon les normes DTU en vigueur. Il appartient à notre clientèle de respecter les préconisations d'utilisation et de s'informer sur les évolutions de la technique auprès de nos services. La société ne pourra être tenue responsable en cas de manquement à ces principes.